ACABADO BONA SPORTIVE
Modo de empleo

Preparación de superficie

La superficie que se vaya a cubrir debe lijarse hasta la madera original, secarse y dejarla libre de polvo del lijado, aceite, cera y otros contaminantes. Para el lijado final de la madera debe usarse el sistema Bona Scrad, almohadilla de lijado Bona o abrasivo del nº 120 o más fino. Los mejores resultados se obtienen usando una pulidora Bona.

Preparación de suelos pre-acabados de fábrica y suelos acabados previamente:

Las condiciones generales para que se pueda revestir son:

1. La superficie que se vaya a revestir debe estar completamente limpia. Los suelos tratados previamente con cera, abrillantador o productos similares no pueden revestirse.
   Bona no puede garantizar una adhesión buena si se revisten acabados de otra marca distinta a Bona.

2. Los suelos tratados con la gama de mantenimiento o de cualquier otro producto del Sistema Sportive, pueden ser revestidos

Normalmente, el acabado Sportive tiene una buena adhesión en la mayoría de suelos pre-acabados, pero **debe verificarse siempre la adhesión de la capa intermedia** antes de revestir: Preparar un área pequeña como se describe abajo y aplicar una capa de acabado Sportive. Pasados 3 días, arañe con cuidado la superficie del suelo con una moneda. Si el acabado permanece firmemente adherido a la superficie, la adhesión es satisfactoria.

Preparación de suelos pre-acabados de fábrica: antes de aplicar, hay que tratar el suelo con el sistema Bona Prep siguiendo las instrucciones de la etiqueta de Bona Prep.

Posteriormente de usar el sistema prep., puliremos con un disco o almohadilla de grado nº 150. Después, aplicamos 1-2 capas de acabado Sportive.

Aplicación

Asegurarse de que se agita a conciencia el envase antes de su uso (o antes de decantar cantidades pequeñas). Tanto el envase del acabado como el del endurecedor Bona Sportive posee una escala de medición. Tras haber determinado la cantidad de acabado necesaria, añadir endurecedor Sportive (4%) y agitar el envase o remover. Esperar 5 minutos después de mezclar antes de usar. El producto mezclado debe usarse en las 8 horas siguientes.

La aplicación debe llevarse a cabo usando un rodillo o aplicador Bona. Aplicar el acabado uniformemente con una acción suave y fluida evitando acumulaciones de barniz. **Nota:** La temperatura de la habitación y del acabado no debe ser inferior a +13°C durante la aplicación y el secado. También es importante que se mantenga una ventilación adecuada durante su aplicación y durante una semana tras la aplicación.

Tasa de aplicación: 8-10 m^2/litro (120-100g/m^2) por capa.

Programas de tratamiento recomendados:

En la madera original: 1 x Imprimación Bona Sportive
+ 2-3 x Acabado Bona Sportive

Revestimiento: 1-2 x Acabado Bona Sportive

Tras la primera aplicación debe llevarse a cabo un lijado suave usando el sistema Bona Scrad con grano 150/220. Si el lijado va a realizarse en la segunda capa del Acabado Sportive, debe primero dejarse secar durante la noche.

Tiempo de secado: 2½ - 3 horas por capa a 20°C/60% HR.

El suelo podrá tener tráfico ligero aproximadamente 8 horas tras la aplicación final y puede usarse totalmente tras 72 horas. Aproximadamente 1 semana después, el acabado estará completamente curado. En ese momento, puede limpiarse el suelo normalmente. Se sugiere que durante el periodo de cura se lleve a cabo solo limpieza en seco.

Nota: Es también importante que se mantenga una ventilación adecuada durante y tras una semana de la aplicación.